

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 25 - 15

Pasūtītājs: SIA „Roadway luck”

Pasūtītāja adrese: Paltmales iela 22, Rīga, LV- 1002, Latvija

Testēšanas objekts: **kokskaidu briketes**

Testēšanas objekta raksturojums: kokskaidu briketes paraugs polietilēna maisā

Testēšanas objekta pieņemšanas datums: 18.08.2015.

Testēšanas veikšanas datums: 18.08.2015.– 20.08.2015.

TESTĒŠANAS METODES UN REZULTĀTI

Nr.	Nosakāmie rādītāji	Mērv.	Metode	Testēšanas rezultāti	EN 14961-3 prasības Kat. A1
1.	Mitrums	%	EN 14774	6,8	≤ 12
2.	Pelni	%	EN 14775	0,37	≤ 0,7
3.	Siltumspēja	MJ/kg kwh/kg	EN 14918	18,33 5,09	≥ 15,5 ≥ 4,3
4.	Blīvums	g/cm ³	EN 15150	1,03	≥ 1,0
5.	Sēra saturs	%	EN 15289	0,006	≤ 0,03
6.	Hlora saturs	%	EN 15289	< 0,001	≤ 0,02

Piezīmes: Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, var secināt, ka konkrētais paraugs atbilst Eiropas standarta EN 14961-3 (Kategorija A1) prasībām.

Kokskaidu briķešu paraugu analīzei piegādāja SIA „Roadway luck” pārstāvis. Testēšanas rezultāti attiecas uz konkrēto granulu paraugu. Bez testēšanas laboratorijas rakstiskas atļaujas testēšanas pārskatu nedrīkst izmantot nepilnā apjomā.

Laboratorijas vadītājs,

Dr.sc.ing. J. Rižikovs

20.08.2015.

